



Spárovací malta Flex Profi FX 65

(Flexfuge Profi FX 65)

- ✓ velmi pružná
- ✓ pro spáry 0,5 až 7 mm
- ✓ pro přírodní kámen a slinutou keramiku
- ✓ vodoodpudivý efekt



Popis výrobku

Prášková, vodovzdorná, mrazuvzdorná, pružná, velmi jemná, barevná, hydraulicky tuhne, při zpracování velmi vláčná spárovací malta s jedinečným složením, splňující nejnáročnější hygienické požadavky. Vysoký obsah zušlechťujících přísad umožňuje rychlé a snadné spárování obkladů a dlažeb, zejména přírodního kamene a slinuté keramiky. Zkrácená doba tuhnutí a tvrdnutí umožňuje rychlejší postup následných pracovních operací. Nízká nasákavost a vysoká odolnost proti obrusu společně zaručují zvýšenou odolnost vůči plísním, mikroorganismům a znečištění.

Použití

V interiéru i exteriéru ke spárování keramických obkladů na stěnách i podlahách, pro spáry šířky od 0,5 do 7 mm, s velmi vysokou vodoodpudivostí a odolností vůči znečištění. Vhodná ke spárování zejména slinutých keramických výrobků a přírodního kamene, také na velkoformátové dlaždice a mozaiku, na podlahové vytápění, terasy, fasády, balkony

Balení a skladování

Balení:

4 kg karton	108 kartonů / 432 kg na paletě
15 kg pytel	72 pytlů / 1 080 kg na paletě
25 kg pytel	48 pytlů / 1 200 kg na paletě

Skladování:

V suchu na dřevěných roštích v neporušeném originálním balení po dobu cca 12 měsíců.

Technické údaje

Platí pro teplotu 20°C a rel. vlhkost vzduchu 65 %.

Spotřeba:	cca 0,2 – 0,9 kg/m ²
Potřeba vody:	cca 0,27 l / kg
Zpracovatelnost:	cca 45 minut
Pochází po:	cca 3 – 6 hodinách
Šířka spáry bez trhlin:	0,5 – 7 mm
Barva:	15 barev dle vzorníku
Dobá míchání:	cca 2 minuty

Zkoušeno podle

EN 13888, klasifikace CG 2 WA

EMI kód: EC1 plus



Zpracování

Doporučené nářadí:

Nízkootáčkové elektrické mísidlo, vhodná míchací nádoba, zednická lžice, gumová spárovací stěrka, spárovací houba, kbelík na vodu.

Nářadí ihned po použití omyjte vodou.

Podklad:

Lepicí malta pod obkladem nebo dlažbou musí být dostatečně vyschlá a vytuhlá. Hrany spáry musí být suché, zbavené prachu a separačních vrstev. Odstraňte zbytky lepicí malty ze spáry.

Vhodné použití:

Spárování přírodního kamene, keramických obkladů a dlažeb, velkoformátových dlaždic, mozaiky, speciálně na terasách, balkonech, fasádách a na podkladech s podlahovým vytápěním.

Míchání:

V čisté míchací nádobě míchejte práškovou hmotu s doporučeným množstvím vody pomocí nízkootáčkového elektrického mísidla dokud nevznikne homogenní směs bez hrudek. Doba míchání min. 2 minuty.

Mísící poměr:

cca 6,75 litru vody na 25 kg spárovací malty
cca 4,05 litru vody na 15 kg spárovací malty
cca 1,08 litru vody na 4 kg spárovací malty
(0,27 l/kg)

Zpracování:

Spárovací maltu nanášejte do spár úhlopříčně k jejich směru gumovou spárovací stěrkou. Po krátkém zavadnutí (5 až 15 minut) proveďte očištění měkkou houbou vymytou v čisté vodě. Dbejte na to, aby byla spára dostatečně maltou vyplněna. Po zaschnutí odstraňte zbytky cementového filmu vlhkou čistou houbou. Povrch chraňte po dobu cca 3 – 6 hodin před mechanickým zatížením. Chcete-li předejít nežádoucím skvrnám na povrchu spáry, dbejte toho, aby před spárováním byla lepicí malta ze spár rovnoměrně odstraněna a byla dostatečně zaschlá.

Jednotnou barevnost spáry v ploše zajistí jen výrobek shodné šarže.

Pro perfektní systém

Lepení: **Murexin lepicí malty**

Pružné spáry: **Silikon neutrální SIL 50**

Silikon sanitární Profi SIL 65

Těsnící tmel X-Bond MS-D80

Ochrana při práci

Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při jeho likvidaci naleznete v **Bezpečnostním listu**.

Důležité

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál.

Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme bezezbytku zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování materiálu ani konzultaci při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.

42001-01/01 Spárovací malta Flex Profi FX 65, 11.09.2013, jda, str. 2